



Wytrzymałość bloczków z betonu komórkowego Termobet®

Wytrzymałość bloczków betonu komórkowego Termobet® w zależności od odmiany, pozwala na wznoszenie ścian budynków jednokondygnacyjnych jak i kilkukondygnacyjnych. Bloczki Termobet® są odporna na czynniki zewnętrzne, zarówno wysoką, jak i niską temperaturę, nawet przy bardzo wysokiej wilgotności.

Tabela: Wytrzymałość na ściskanie bloczków Termobet® zgodnie z normą PN-EN 772-1

Odmiana	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]
Termobet 500	2,5
Termobet 600	4,0
Termobet 700	5,0